

## Описание качества, Сорт А

Качество:	CM Wood
Материал:	сосна, ель
Поверхность:	шлифованная
Использование:	настил
Влажность:	6% ± 2 % после производства
Допуски	
ширина:	± 0,50 мм
толщина :	± 0,50 мм
длина:	- 10 мм, + 30

## Оценка общего качества

- Влияние одного дефекта оценивается исходя из общего качества продукта.
- Доска считается бракованной, если ее внешний вид заметно отличается от общих требований к качеству.
- Некоторые дефекты в продукте разрешены, если внешний вид остается приемлемым.
- Как правило 8 см от края доски не сортируется (т.е. допустимы пороки) Однако, исключение составляют продукты с шипом и пазом с торцов (половая доска)





На доске допускается маленькое отверстие от сучка (не сквозное)



Единичная трещина от сучка допускается



Смоляные карманы допустимы



Пропущенный сучек не большого размера может быть допустим



Допустим не значительный скол на кромочных сучках



Могут быть не большие сколы



Как правило 8 см от края доски не сортируется (т.е. допустимы пороки) Однако, исключение составляют продукты с шипом и пазом с торцов (половая доска)



Маленькие трещины на лицевой поверхности допустимы